

TECHNICKÝ LIST

OLL 3904/00

Dátum vydania

04/07/2019

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ NA DREVO - PARKETY

| | |
|-------------------|---|
| Oblasť použitia : | rôzne povrchy, parkety |
| Metódy použitia: | striekanie, natieranie a vytieranie, valček |
| Riedenie | pripravené na použitie (riedenie 10 - 30 %) |

Technické parametre :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Obsah sušiny (%) | 43 ± 1 |
| Špecifická hmotnosť (kg/l) | 0,90 ± 0,030 |
| Viskozita : (DIN 4 pri 20°C) | 60" ± 10" |
| Stupeň lesku | 12 ± 4 |

Všeobecné vlastnosti :

| | |
|---|--|
| Doporučené množstvo na aplikáciu (g/m ²) | od 30 do 60 g |
| Doba schnutia (pre 100g/m ² pri 20°C) | stohovateľnosť 24 - 36 hod |
| Počet vrstiev : | 2 a viac |
| Životnosť: | 12 mesiacov Po dlhšom skladovaní je potrebné vždy skontrolovať homogenitu, pred použitím dobre premiešať. Odstrániť sa tým možné sedimenty. |

Pred aplikáciou odporúčame produkt premiešať !!!

OLL 3904/00 je uretánový olej pre použitie v interiéri, špeciálne vyvinutý pre povrchovú úpravu parkiet.

Pre dosiahnutie lepšej chemickej a mechanickej odolnosti odporúčame aplikovať najmenej dve vrstvy.

Pre dosiahnutie lepšej nasiakovosti dreva, doporučujeme prvú vrstvu riediť (v závislosti od spôsobu aplikácie) 10 - 30 % riedidla DE 0703/00.

Po aplikácii doporučujeme prebytočný olej z povrchu výrobku utrieť.

Pre dosiahnutie lepšej odolnosti nie je optimálne nanášať poslednú vrstvu štetcom.

UPOZORNENIE !!!

Po použití nezabudnite použité prostriedky (handry, štetce, špongie) namočiť do vody. Mohlo by dôjsť k ich samovznieteniu.