

Technický list

## CT600

### Sprejové kontaktné lepidlo

Sprejové kontaktné lepidlo

16-02-2024 / V 1

#### Opis

illbruck CT600 je kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou spoja po vytvrdnutí. Lepidlo je dodávané a aplikované ako sprej.



#### Prednosti produktu

- univerzálne kontaktné lepidlo
- veľmi rýchle schnutie
- vhodné pre porézne aj neporézne materiály
- integrovaná nastaviteľná tryska
- chemická formulácia umožňuje vytvoriť permanentný ale rozoberateľný spoj
- vysoká výdatnosť až 5m<sup>2</sup>

#### Zamýšľané použitie

illbruck CT600 je ideálne na extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán navzájom alebo na podklady ako sú drevo, sadrokartón, drevovláknité a drevotrieskové dosky, papier, plasty, textilie, korok a pod..

#### Balenie

plechová dóza s objemom 500 ml  
12 kusov v kartóne

#### Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C
Složenie	Syntetická živica
Bod vzplanutia	-40 °C
Tepelná odolnosť	-20 °C až +65 °C
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Skladovanie	+5°C až +25°C, v suchu a chlade
Systém	Fyzikálne vytvrdzovanie
Objemová hustota	1,22 g/cm <sup>3</sup>

#### Príprava

Podkladové plochy musia byť čisté, suché, odmastnené a bez akejkoľvek ďalšej kontaminácie, ktorá by mala negatívny vplyv na príľnavosť

Na vyčistenie hladkých neporéznych plôch (kovy, plasty) použite čistič illbruck AA404

Technický list

## CT600

### Sprejové kontaktné lepidlo

#### Aplikácia

Dózu s lepidlom pred aplikáciou dôkladne pretraste

Odstráňte viečko a natočte trysku podľa potreby

Stlačte trysku a držte ju pri aplikácii cca 20 až 25 cm od podkladu. Lepidlo nanášajte rovnomerne

Po ukončení aplikácie otočte dózu dnom hore a stlačte trysku. Takto ju vyčistíte a predídete tak jej zalepeniu a upchatiu

Aplikačná metóda pre nižšiu pevnosť:

Lepidlo aplikujte rovnomerne na jednu z dvoch podkladových plôch

Pritlačte druhú lepenú plochu

Minimálne jedna z plôch musí byť porézna

Aplikačná metóda pre trvalý spoj (vysoká pevnosť):

Lepidlo aplikujte na všetky lepené porézne alebo neporézne podkladové plochy a nechajte odvetrať cca 2 až 3 minúty

Lepené materiály pritlačte k sebe

Aplikačná metóda pre rozoberateľný dočasný spoj:

Lepidlo nasprejajte na jednu z lepených plôch

Počkajte cca 3 až 5 minút

Spojte/zlepte materiály k sebe

Výdatnosť:

až 5 m<sup>2</sup> z jednej dózy s objemom 500 ml

#### Čistenie nástrojov

Na vyčistenie nevytvrdnutého lepidla z postriekaných plôch použite illbruck AA404.

#### Oznámenie

Lepidlo nie je vhodné na lepenie EPS a XPS dosiek.

